

CZ-T200

液体卷材防水涂料



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品以优质沥青为主要原料、以水为分散介质，并加入多种合成树脂、表面活性剂、乳化剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质单组分防水涂料。产品具有优异的粘结力与延伸性，既可单独使用，也能与防水卷材复合施工形成可靠的复合防水层。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-T200 液体卷材防水涂料
规格	20kg/桶、5kg/桶
配比	单组分
颜色	黑色

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于屋面、天沟、地下室、外墙、阳台的防水处理；
- 可与沥青卷材、自粘卷材复合，用于多道复合防水设计的屋面防水工程。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 开桶即用，可喷涂、刷涂、辊涂，施工方式灵活、方便；
- 拥有优异的粘结强度，固化成膜后可形成连续致密的整体防水层；
- 涂膜具有优异的延伸性以及耐疲劳性，有效抵抗基层收缩和变形开裂；
- 优异的耐高温、耐久性能，特别适用于屋面防水工程。

CZ-T200

液体卷材防水涂料



参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 防水层厚度为1.0mm时，用量约1.5kg/m²~2.0kg/m²
注：实际用量视基面的实际情况以及所需求的防水层厚度而定。

施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 基面清理；
- 节点部位加强处理；
- 大面积涂刷防水涂料；
- 检查、组织验收。

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》L型

序号	项目	指标	
1	固体含量/% ≥	45	
2	耐热度/°C	80 ± 2	
		无流淌、滑动、滴落	
3	不透水性	0.10Mpa, 30min无渗水	
4	粘结强度/Mpa ≥	0.3	
5	表干时间/h ≤	8	
6	实干时间/h ≤	24	
7	低温柔度/°C	标准条件	-15
		碱处理	-10
		热处理	
		紫外线处理	
8	断裂伸长率/% ≥	标准条件	600
		碱处理	
		热处理	
		紫外线处理	

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品属非易燃易爆品、非危险品，可按一般货物运输，运输时应避免挤压，保持包装完好，同时防止曝晒、受冻；
- 产品贮存在阴凉、通风、干燥处，贮存温度为5°C~35°C为宜；
- 在正常的贮存和运输条件下，产品保质期为12个月。



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



20230627版