

CZ-S200

堵漏王（底涂型）



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品是由特种水泥以及多种添加剂组成的刚性修补防水材料；具有凝固速度快、强度高、与基面附着力好等特点；特别适用于快速修补，迅速安装等工程。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于厨卫间、水池等非伸缩性部位的混凝土或砂浆结构的找平修补；
- 各种穿墙管道、管套结构周边的防水加强处理和缺陷修补；
- 可用于阴阳角、管跟部位的圆弧处理；
- 适用于厨房，卫生间地面找平加固处理。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	CZ-S200堵漏王（底涂型）
厚度	4kg*5包

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 单组分粉体，施工简便快捷；
- 防水、防潮、防渗效果优异；
- 迎水面与背水面均可施工，粘结力强。

施工工艺 CONSTRUCTION PROCESS

- 基层处理：将需要处理部位清理干净，施工前基层须充分润湿但不能有明水；
- 搅拌混合：将适量清水倒入干净容器内，加入堵漏王，并快速搅拌，直至形成无颗粒的均匀膏浆状；
- 堵漏修补、管跟和阴阳角抹圆弧施工时，粉水比=1:0.24~0.27（重量比）。将漏洞或裂缝四周的混凝土或砖石凿开至少20mm宽和深，将漏洞或裂缝凿成“V”型，保证其终凝养护后本身形成良好的结构粘结。将堵漏王堵塞在裂缝或孔洞上，并且确保完全填满；
- 大面积涂刷施工，粉水比=1:0.40~0.45（重量比），建议每层用量约1.4kg/m²，两层施工厚度约1.5mm~2.0mm；
- 养护处理：涂层硬化后保湿养护2天~3天以防止粉化开裂。

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB 23440-2009 《无机防水堵漏材料》

序号	项目	速凝型（Ⅱ型）
1	凝结时间	初凝/min ≤5
		终凝/min ≤10
2	抗压强度/MPa	1h ≥4.5
		3d ≥15
3	抗折强度/MPa	1h ≥1.5
		3d ≥4.0
4	试件抗渗压力/MPa（7d）	≥1.5
5	粘结强度/MPa（7d）	≥0.6
6	耐热性（100℃，5h）	无开裂、起皮、脱落
7	冻融循环（20次）	无开裂、起皮、脱落

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 产品运输途中要防止雨淋、包装损坏。未开封产品在5℃~35℃通风干燥、阴凉通风处存放，严格防潮，严禁与水接触。
- 在正常的贮存、运输条件下，产品贮存期自生产之日起12个月。

