

CZ-F200

强效渗透型固砂宝



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品由精选聚合物乳液和多种助剂组成的高渗透型界面加固材料。具有优异的渗透性，能与混凝土发生交联反应，增强结构的致密性，涂刷于基层后能形成封闭性好、耐水性优异的增强层，迅速提高基层的强度。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-F200 强效渗透型固砂宝
规格	10kg/桶
配比	单组分
颜色	乳白色

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于疏松砂灰墙面进行防水施工或贴砖施工前的界面加固处理；
- 适用于跑砂墙体、地面起砂、腻子层脱粉、地面起灰铲掉腻子后的混凝土加固处理。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 开桶即用，施工高效；
- 强力渗透，增强粘结；
- 高强固砂，提升强度。

参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 本品每公斤可施工面积约 $5\text{m}^2 \sim 10\text{m}^2$ （单遍）。（实际用量视基面平整度及辊涂手法，以实际为准）

施工工艺 CONSTRUCTION PROCESS

- **基层处理:** 基层表面应坚实、平整、干净、无空鼓、松动、起砂、麻面、钢筋头等缺陷, 如有以上情况先对基层进行修补处理, 再对基层进行清理。
- **大面施工:** 可采用辊涂、喷涂或刷涂施工
 - (1) 涂层应均匀, 不得有堆积或漏涂。
 - (2) 待第一遍干固后再涂刷第二遍, 上下两遍辊涂应互相垂直, 不得有堆积、透底等现象出现。涂刷间隔时间: 可根据施工情况现场定, 一般涂层固化后踩踏不粘鞋, 才能涂刷下一道, 一般推荐涂刷1-2遍, 过于疏松的基层须进行多遍涂刷。
- **涂层养护:** 对涂料层进行养护, 待涂层干固完成后方可在上层进行防水涂料、卷材施工。如在过于疏松的基层进行加强处理, 须多遍涂刷, 待涂层干固完成后3~5天后, 方可在上层进行防水涂料、卷材施工。

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准: JC/T907-2018《混凝土界面处理剂》I型

序号	项目			指标
1	拉伸粘结强度/Mpa	未处理		≥0.6
		处理后	浸水	≥0.5
			耐热	
			冻融循环	
			耐碱	
		晾置时间, 20min		-
2	横向变形/mm			≥2.5

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 贮存与运输时, 不同类型、规格的产品应分别堆放, 不应混杂。避免日晒雨淋, 注意通风。
- 贮存温度不应高于45℃。在正常运输、贮存条件下, 贮存期自生产之日起至少为一年。

