

KS-560

杰迅喷涂速凝橡胶沥青 防水涂料

SPRUYING RUBBER BITUMEN WATERPROOF COATING



快速凝胶



涂膜致密



施工简便



延伸性优

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

杰迅喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是一种环保多功能多用途防护材料。该喷涂材料由高性能改性乳化橡胶沥青和固化剂双组份组成，采用先进的冷制冷喷技术将液体橡胶喷涂成膜。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	50kg/桶
颜色	黑色

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 施工简便：采用先进的冷制冷喷工艺，一次喷涂成型，固含量高达 55% 以上；
- 快速凝胶：喷涂后即可凝胶，无需特殊养护，可直接上人行走，优异的自愈性；
- 无缝防水膜，与基层附着力强；
- 延伸性好，具有 1000% 以上的断裂伸长率、优异的耐化学腐蚀性和耐老化性能；
- 优异的钉杆水密性。

参考用量 REFER TO DOSAGE

- 按照 A:B 溶液=10:(0.8~1.5) 的重量比配制(B 粉料与水按照 1:10 兑成溶液，具体重量比取决于喷枪喷嘴型号)
- 涂层 1mm 厚参考使用量约为 1.8kg/m²~2.0kg/m²
注：该数据属于标准试验环境的测算，仅供参考，实际用量

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风贮存温度为 5℃~40℃；
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起至少为六个月。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 工业及民用建筑地下室、屋面等防护防水。
- 化工、电力等工业保护。
- 引、排水工程及水利设施保护等。
- 地下空间衬层等。
- 挥发物屏障及国防工程等。

• 基层处理→特殊部位加强处理→设备喷涂前准备→大面喷涂施工→设备清洁保养→验收

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：Q/SDKS 052-2023《喷涂速凝橡胶沥青防水涂料》

序号	项目		指标		
			I 型	II 型	III 型
1	固体含量， %		≥55		
2	耐热性		(110±2) ℃	(120±2) ℃	(140±2) ℃
			无流淌、滑动、滴落		
3	不透水性		0.3MPa，120min 无渗水		
4	凝胶时间， s		≤5		
5	粘结强度， MPa	干燥基面	≥0.4	≥0.4	≥0.6
		潮湿基面			
6	实干时间， h		≤24		
7	钉杆水密性		无渗水		
8	弹性恢复率/%		≥85%		
9	吸水率（ 24h ） ， %		≤2		
10	低温柔性 ^a	标准条件	-10℃无裂纹	-20℃无裂纹	-30℃无裂纹
		碱处理	-8℃无裂纹	-18℃无裂纹	-28℃无裂纹
		酸处理			
		盐处理			
		热处理			
		紫外线处理			
11	断裂伸长率， %	标准条件	≥1000		
		碱处理	≥800		
		酸处理			
		盐处理			
		热处理			
		紫外线处理			
12	拉伸强度， MPa	标准条件	-	≥0.6	≥1
13	耐水性	外观	涂膜无裂纹、无分层、无起泡、无破碎		
^a 供需双方可以商定其他测试温度					

