

KS-906

好易涂丙烯酸酯弹性防水涂料

SINGLE-PART ELASTOMERIC ACRYLIC WATERPROOFING COATING



水性环保



高弹防水



低温柔性



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

KS-906 好易涂丙烯酸酯弹性防水涂料是以优质的丙烯酸乳液及添加剂复合而成的一种单组分水性环保高分子防水涂料，开桶即用，施工简便，涂膜无缝一体，广泛应用于混凝土、屋面维修、室内防水等领域。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 水性材料，绿色环保；
- 粘结强度高，与基层和外保护装饰层有良好的粘结性能；
- 即开即用，施工简单易用，适合工程及家居防水；
- 涂膜既具有良好抗拉性能，又具有高弹性及优异的低温柔性。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	20kg/桶
颜色	白色

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 新旧屋面的防水、装饰；
- 室内及厨卫间防水防潮。

参考用量 REFER TO DOSAGE

涂层 1mm 厚参考使用量约为 1.7kg/m²~1.8kg/m²

注：该数据属于标准试验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 运输与贮存时，不同分类的产品应分别堆放；
- 避免日晒雨淋，防止碰撞。贮存温度 5℃~35℃；
- 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起至至少为六个月。

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- 清理基层→涂刷底涂→细部加强处理→第一遍涂膜施工→第二遍涂膜施工→验收→保护层施工

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：JC/T 864-2023《聚合物乳液建筑防水涂料》

序号	检测项目		技术指标
			T
1	固体含量/%		≥65
2	密度/（ g/cm ³ ）		报告实测值
3	表干时间/h		≤4
4	实干时间/h		≤8
5	拉伸强度（标准状态）/MPa		≥1.2
6	断裂伸长率/%	标准状态	≥300
		-10℃	-
7	撕裂强度/（ N/mm ）		≥12
8	低温弯折		-15℃，无裂纹
9	不透水性		0.3MPa，2h，不透水
10	耐水性（ 23℃，336h ）	外观	涂膜无裂纹、无分层、无起泡、无破碎
11	加热伸缩率/%		-1.0~+1.0
12	粘结强度/MPa	标准状态	≥1.0
		潮湿基面	≥0.8
13	热处理（ 80℃，336h ）	拉伸强度/MPa	≥1.0
		断裂伸长率/%	≥200
		低温弯折性	-13℃，无裂纹
14	碱处理（ 0.1%NaOH+饱和 Ca（OH） ₂ 溶液，168h ）	拉伸强度/MPa	≥0.7
		断裂伸长率/%	≥200
		低温弯折性	-10℃，无裂纹
15	酸处理（ 2%H ₂ SO ₄ ）	拉伸强度/MPa	≥0.6
		断裂伸长率/%	≥200
		低温弯折性	-10℃，无裂纹
16	人工气候老化 ^a （ 2745h ）	外观	无开裂、分层、起泡、粘结和孔洞
		低温弯折性	-10℃，无裂纹
17	燃烧性能 ^a		B ₂ -E
18	吸水率 ^b /%		≤10
^a 仅外露产品要求测定，燃烧性能等级按 GB 8624-2012 中平板状建筑材料等级进行分级判定。			
^b 可选项目，由供需双方商定。			

