

CZ-J100

易贴强力粘外露防水卷材



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品由特种白色复合耐候膜为表面增强材料、高性能配方的自粘橡胶沥青胶料及隔离膜所制成。白色耐候膜拥有优异的反射率，能减缓吸热保护沥青层，有效减小因太阳暴晒导致的起鼓、起泡等现象。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	CZ-J100 易贴强力粘外露防水卷材
型号	H
产品构造	单面(S)
厚度	1.0mm、1.5mm

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于别墅、自建房屋面、地下室及彩钢屋面等渗漏维修、翻新项目。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 超强耐候，耐紫外线老化，卷材可外露使用；
- 白色膜面具有优异的反射率和热辐射率，可显著降低屋面温度；
- 优异的耐污性，外露老化后经清洁处理，白色保持率高。

施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 基面清理→涂刷基层处理剂或调配水泥素浆→弹线定位、卷材预铺→铺贴附加层卷材→大面积铺设防水卷材→卷材接缝搭接→固定、压边→组织验收

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风，远离火源。
- 贮存温度不应高于45℃，卷材平放贮存时码放高度不超过5层，立放贮存时单层堆放。
- 运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。
- 在正常运输、贮存条件下，产品贮存期自生产之日至少为1年。

CZ-J100

易贴强力粘外露防水卷材



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 35467-2017 《湿铺防水卷材》H类、Q/SDKS 141-2024 《薄型自粘改性沥青防水卷材》

序号	项目		指标
			H
1	拉伸性能	拉力 / (N/50mm) ≥	300
		最大拉力时伸长率 / % ≥	50
		拉伸时现象	胶层与高分子膜或胎基无分离
2	撕裂力 / N ≥		20
3	耐热性 (70℃, 2h)		无流淌、滴落、滑移 ≤ 2mm
4	低温柔性 (-20℃)		无裂纹
5	不透水性 (0.3MPa 120min)		不透水
6	卷材与卷材的剥离强度 (搭接边) / (N/mm)	无处理 ≥	1.0
		浸水处理 ≥	0.8
		热处理 ≥	0.8
7	与水泥砂浆剥离强度 (搭接边) / (N/mm)	无处理 ≥	1.5
		热处理 ≥	1.0
8	与水泥砂浆浸水后剥离强度 / (N/mm) ≥		1.5
9	热老化 (80℃, 168h)	拉力保持率 / % ≥	90
		伸长率保持率 / % ≥	80
		低温柔性 (-18℃)	无裂纹



CKS 科顺

股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



20230627版