

CZ-T207A

背水面抗渗胶泥



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

CZ-T207A背水面抗渗胶泥是我司自主开发的一种复合型水泥基类防水材料，由硅酸盐水泥、石英砂、特殊添加剂及特殊活性化学物质等优质材料组成，具有高强粘结力与抗渗能力，特别适用于背水面防水及抗渗堵漏。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	CZ-T207A背水面抗渗胶泥
规格	18kg/桶
颜色	灰色

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 粘结力强及具有高强渗透(基层)能力，提高抗渗堵漏效果；
- 专用地下室混凝土墙、砖墙、矿渣砌块墙等建筑墙面渗漏；
- 可施工于混凝土结构、砖砌墙等结构的迎水与背水面；
- 在潮湿基面施工(但不能有流动水)，渗水墙面壁癌、粉化面都可有效解决；
- 水性环保，不人为添加甲醛，使用简便，无施工接缝。

参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 1.0mm，用量约为 $1.5\text{kg}/\text{m}^2 \sim 1.7\text{kg}/\text{m}^2$ 。
(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定)

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 地下工程主体结构背水面防水、防渗、维修堵漏；
- 路桥、隧道、军事工程设施的防水、防渗、堵漏；
- 游泳池、污水池、水坝、水库等各种水利设施的防水、防渗和堵漏。

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- 基层清理→基面湿润→配制抗渗胶泥{水：粉料= (0.2~0.26) : 1}→节点部位加强处理大面积批刮抗渗胶泥(批刮施工2~3遍)→养护→检查、组织验收

CZ-T207A

背水面抗渗胶泥



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准: Q/SDKS 157-2024《背水面抗渗胶泥》

序号	测试项目		指标要求
1	凝结时间	初凝/min	≥60
		终凝/h	≤12
2	抗折强度/MPa(28d)		≥4.0
3	抗压强度/MPa(28d)		≥20.0
4	拉伸粘接强度/MPa(7d)		≥0.8
5	抗渗压力/MPa	涂层试件(7d)	≥0.5
		胶泥试件(7d)	≥1.5
6	横向变形/mm		≥1.0
7	吸水率/%		≤6.0

注意事项 MATTERS NEEDING ATTENTION

- 配料应根据需求随配随用, 调配好的材料在60分钟内用完, 不可再额外加水使用;
- 基面清理干净, 对吸水率过高的基面, 须用清水反复涂刷, 湿润基层。必要时可考虑界面剂涂刷处理;
- 该背水面抗渗胶泥适合于在稳定的结构基面上使用, 对于管口、伸缩缝、变形缝等的防水密封宜使用高弹型防水材料进行施工。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 产品按一般运输方式运输, 不同类型的产品应分别堆放, 不应混杂。防止日晒雨淋、包装损坏。在阴凉、通风、干燥处贮存, 严格防潮, 贮存温度为5℃~35℃;
- 在正常运输、贮存条件下, 保质期自生产日起12个月。



股票简称: 科顺股份
股票代码: 300737

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话: 0757-28603333 邮箱: info@keshun.com.cn
网址: www.keshun.com.cn



20240801版