

CZ-J200

易贴型自粘改性沥青防水卷材



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品由科顺自主研发的一种高性能、冷施工、自粘型防水、防潮产品。产品由特种改性剂沥青为基料，以聚乙烯为表面材料，底面采用硅油防粘隔离膜所制成的片状防水材料。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	CZ-J200易贴型自粘改性沥青防水卷材
产品构造	单面(S)
厚度	1.3mm

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 特种胶层，提高材料稳定性，高低温均不易起皱，平整不易变形，满足多种施工环境要求。
- 对基层要求低，施工简单高效，省工期，省成本。
- 优异的拉伸性能，有效抵抗基层变形产生的应力。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风，远离火源。
- 贮存温度不应高于45℃，卷材平放贮存时码放高度不超过3层，立放贮存时单层堆放。
- 运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。
- 在正常运输、贮存条件下，产品贮存期自生产之日至少为1年。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于民用自建房无地下室的地面防水、防潮处理；建筑屋面、地下室、阳台等防水工程。

施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 基面清理→涂刷基层处理剂→弹线定位、卷材预铺→铺贴附加层卷材→大面积铺设防水卷材→卷材接缝搭接→固定、压边→组织验收



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：Q/SDKS 108-2024

序号	项目		指标
1	拉伸性能	拉力/ (N/50mm) ≥	150
		最大拉力时伸长率/% ≥	30
2	耐热性 (70℃, 2h)		无流淌、滴落
3	低温柔性		-7℃无裂纹
4	水蒸气透过量, g/ (m² · 24h) ≤		2.0
5	耐碱性[饱和 Ca(OH) ² 溶液 23℃ X 168 h]	最大拉力保持率/% ≥	70
		最大拉力时伸长率 保持率/% ≥	60
6	总挥发性有机物/ (g/kg) ≤		3
7	可溶性重金属 限值mg/kg	可溶性铅 (Pb)	≤10
		可溶性镉 (Cd)	≤10
		可溶性铬 (Cr)	≤10
		可溶性汞 (Hg)	≤10

