

XS-601

墙面修补膏

(修缮专用)



产品简介

本产品具有超强的黏附力和防水、防老化、抗起皮功能。产品施工方便无需调配，可直接用在需要批涂的墙面上，涂刮后能有效防止墙面的开裂。

产品信息

产品名称	XS-601 墙面修补膏 (修缮专用)
规格	120ml/支、1kg/桶
颜色	乳白色

运输与贮存

- 产品按一般运输方式运输，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。防止日晒雨淋、保持包装完好无损；
- 在阴凉、通风、干燥处贮存，严格防潮，贮存温度为 5℃~35℃；
- 在正常运输、贮存条件下，保质期自生产日起 12 个月。

参考用量

粗糙表面用量每 1kg (厚度 1.5mm) 可批涂 1m²~2m²

(注：该数据属于标准试验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定)

产品特点

- 开盖即用，操作简单，易于施工；
- 防水防霉，干燥后能在墙体表面形成保护层，有效防止霉菌滋生；
- 遮盖力强，能轻松覆盖墙面破损、涂鸦等痕迹。

适用范围

修复墙面的破损 (如：发霉、蜕皮、钉眼、裂缝、脏污瑕疵) 等墙面问题。

注意事项

- 每一层刮涂厚度不宜超过 2 毫米，如要加厚，需要等 5 小时后再批涂下一层，如表面要上漆需要在 24 小时后进行；
- 产品施工温度应在 0℃~40℃的环境下进行施工，温度在 0℃或以下不宜施工；
- 膏体干固时间 (常温 25℃) 3~4 小时固化；
- 存放于阴凉、干燥、儿童触摸不到的地方。

施工步骤

- 清理墙面：将破损处及周围墙面清理干净，去除灰尘、油渍和其他杂质，保持墙面干燥。
- 涂抹修补膏：将修补膏均匀地涂抹在需要修补的区域，用刮刀等工具将其压实、刮平，确保与墙面紧密结合。对于较大的破损区域，可以分层涂抹，每层之间留出足够的时间让其干燥。
- 墙面打磨：等修补膏完全干燥后，用砂纸轻轻打磨修补区域，使其与周围墙面平齐、光滑。

技术指标

执行标准：JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》Y 型、GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

序号	项目		技术指标	
1	容器中状态		无结块、均匀	
2	低温贮存稳定性		三次循环不变质	
3	施工性		刮涂无障碍	
4	干燥时间(表干)/h	干燥时间(表干)/h	< 2	≤ 2
			≥ 2	≤ 5
5	初期干燥抗裂性(3h)		无裂纹	
6	打磨性		手工可打磨	
7	粘结强度/MPa	标准状态	>0.30	

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：400-680-0817 邮编：528300
网址：www.keshunxs.com.cn 20241120 版

