科顺 | 科顺建筑修缮

XS-T101

外墙防水装饰砂浆

（质感型/平涂型）

产品简介

本产品是一款双组分防水涂料，液料由聚合物乳液及助剂精心调制而成，粉料由无机胶凝材料、精制骨料、精细填料及各类助剂配制而成。该产品在耐候性、抗泛碱性等方面表现优异，特别适用于外墙防水和装饰一体化处理，也可用于各种墙面的翻新。

产品信息

产品名称	XS-T101 外墙防水装饰砂浆（质感型/平涂型）
组分	双组分
规格	18kg/套
颜色	白色/米色/灰色/红色

运输贮存

- 本产品属非易燃易爆品、非危险品，可按一般货物运输，运输时应避免挤压，保持包装完好，同时防止暴晒、受冻；
- 产品贮存在阴凉、通风、干燥处，贮存温度为 5℃~35℃为宜，冬季贮存时应采取适当防冻措施，液体组分贮存温度不低于 5℃；
- 在正常的贮存和运输条件下，产品贮存期自生产日起为 6 个月。

产品特点

- 绿色环保，集防水与装饰于一体；
- 粘结性能优异，可适用于多种基面；
- 高效便捷，施工性好，可喷涂、辊涂，施工简便。

适用范围

- 用于瓷砖面、墙漆面等多种基材外墙渗漏维修、翻新。

参考用量

平涂型为 2.0kg/m²，质感型为 2.2kg/m²。

（注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定）

注意事项

- 按比例调配好的产品须在 2 小时内使用完；
- 施工温度建议在 10℃~35℃环境下进行施工；
- 为避免吸入大量粉尘，请务必采取保护措施。如果不慎粉尘进入眼睛，请立即用清水冲洗，并尽快就医；
- 为保证涂装颜色的一致性，避免出现色差，要求同一侧墙或同一栋楼使用同一批次的产品；
- 施工时不可加水稀释，需将液料与粉料按 1:1 的重量比进行配比混合，再用电动搅拌工具完全搅拌均匀。

技术指标

执行标准：T/CECS10108-2020《聚合物水泥防水装饰涂料》Ⅰ型

序号	项目		技术指标
			Ⅰ型
1	固体含量/%		≥70
2	抗泛碱性		72h 无异常
3	抗泛盐碱性		120h 无异常
4	粘结强度/MPa	无处理	≥1.0
		潮湿基层	≥1.0
		碱处理	≥1.0
		浸水处理	≥1.0
5	耐沾污性（白色和浅色）/%		≤15
6	涂层耐温变性（3 次循环）		无异常
7	不透水性(0.3Mpa,30min)		不透水
8	吸水量(2h)/g		≤2
9	与陶瓷砖的拉伸粘结强度 MPa	标准状态	≥0.5
		浸水处理	≥0.2
		冻融循环处理	≥0.2

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话: 400-680-0817　　邮编: 528300
网址: www. keshunxs. com. cn　　20250214 版

抖音视频号　　微信视频号