

KS-G100

石膏专用界面剂

INTERFACIAL AGENT FOR GYPSUM



产品简介

KS-G100石膏专用界面剂是精选进口优质原材料生产的一种更高固含量的新型混凝土界面处理剂，具有优异的渗透性，能充分浸润墙面基层，更高的粘结强度使得原本疏松的基层更加密实坚固。

产品特点

- 快渗透，高强度；
- 封闭基层，减少气泡；
- 施工简单方便，快干易辊涂；
- 双向粘结，提升基层与石膏的粘结强度。

适用范围

适用于混凝土、加气混凝土和砖混墙面批刮腻子或抹灰前基层的界面处理；适用于墙面基层粘结墙布、墙纸和纸制品前的界面基层处理。

参考用量

参考兑水比例为液料:水=1:3(重量比)，兑水后每公斤可施工面积约 $10\text{m}^2 \sim 12\text{m}^2$ (单遍)

(该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量取决于基层平整度及滚涂手法，以实际为准。)

产品规格

产品名称	规格	兑水比例	执行标准
KS-G100 石膏专用界面剂	5kg/桶	液料:水=1:3 (重量比)	JC/T 907-2018 《混凝土界面处理剂》

技术指标

执行标准：Q/SDKS 117-2023《石膏专用界面剂》

序号	项目	指标
1	不挥发物含量/%	≥ 8.0
2	PH值	5~8
3	表干时间/h	≤ 2
4	24h表面吸水量/mL	≤ 2.0
5	界面处理后拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.3

施工步骤



基层处理

施工前应确保墙体基层干燥、结实、无浮灰和油污，如有孔隙请及时修补。若原墙面基层或旧漆膜出现起鼓、开裂、脱落、粉化现象应先进行铲除，再涂刷本品，然后进行基层平整处理。若基层出现渗水现象，应先进行防水处理后再进行修补。



上墙涂刷

用涂刷工具（辊涂或喷涂）进行施工，注意涂刷均匀，避免漏涂；针对多孔、干燥及吸水率较高的基层，建议在涂刷一遍干燥后再涂刷一遍。



批刮石膏/腻子

待本品涂刷充分干燥后，选择优秀石膏腻子产品进行找平和批刮处理。

注意事项

- 施工时气温应在 5℃~35℃ 之间；
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；
- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

运输与贮存

- 不同类别、型号的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，注意通风。
- 应贮存于 5℃~30℃ 的干燥室内，贮存期自生产之日起为 1 年。



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



科顺股份官方微信

20230423版