

KS-306

非沥青基系列 卷材专用基层处理剂

KS-306 PRIMER FOR NON-BITUMEN MEMBRANE



✓ 封闭性好

✓ 渗透力强

✓ 界面强度高

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

KS-306 非沥青基系列卷材专用基层处理剂是由聚合物乳液、多功能助剂组成的新型高渗透性材料。具有封闭性好、渗透性强、界面强度高、卷材粘结效果佳等特点。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	18kg/桶
颜色	乳白色液体
执行标准	JG/T 468-2015

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 运输过程中避免雨淋和跌撞，以免破坏包装；
- 产品应贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存温度应为 5℃-30℃；
- 包装未开封且在阴凉、干燥场所条件下贮存时，产品贮存期 12 个月。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于非沥青基防水卷材防水基层的处理。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 封闭性好；
- 渗透性强；
- 界面强度高；
- 粘结效果佳。

注意事项 POINTS FOR ATTENTION

本产品含高聚物乳液，可能对眼睛及皮肤有刺激，因此在施工时戴上必要的防护工具(如手套和护目镜)，如不慎溅入眼睛，请立即用清水清洗并及时就医。

参考用量 REFER TO DOSAGE

干燥时间：30min~60min

参考用量：无需加水，理论上每公斤基层处理剂可涂布 3-5m²。

(注:该数据属于标准试验环境的测算，仅供参考，实际用量视基层情况和涂刷厚度而定)。

- **基层清理**：基层应清洁干燥、无油污、无蜡渍及其他浮动松散物，辊涂 1-2 遍不露底即可，待完全干燥后，方可进行下一道工序施工。
- **施工流程**：基层施工→涂刷基层处理剂→卷材施工→保护层施工。

执行标准：JC/T 468-2015《墙体用界面处理剂》

序号	项目	指标
1	不挥发物含量/%	≥8.0
2	pH 值	≥7
3	表干时间/h	≤2
4	最低成膜温度/℃	≤10
5	拉伸粘结强度比 ^a /%	≥150
6	浸水后拉伸粘结强度保持率/%	≥80
7	24h 表面吸水量/mL	≤0.5
^a 应报告未刷涂界面剂测得的拉伸粘结强度		

