

CZ-F204

外露固砂液



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

CZ-F204外露固砂液是由硅改性聚合物乳液、多功能助剂组成的新型高渗透型材料。具有封闭性好、渗透性强、界面强度高、耐刮耐磨、耐候性强，适用于外露基层加固；涂刷干燥后显示为透明色，不影响基层本身颜色，主要用于外露砂面或页岩面卷材的固砂处理。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-F204外露固砂液
规格	18kg/桶
颜色	乳白色

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 极低的气味和优越的环保性能；
- 乳液粒径小，渗透性强；
- 粘结效果佳，界面强度高，耐刮耐磨；
- 泡水不泛白、可外露使用。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 主要用于外露砂面或页岩面卷材的固砂处理，也可用于需做固砂处理的其它基面。

参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 本品每公斤可施工面积约4m²~5m²（单遍）。
（注：该数据属于标准实验环境的测量，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定。）

CZ-F204

外露固砂液



施工工艺 CONSTRUCTION PROCESS

- **基面处理:** 施工卷材表面要求必须坚实、平整、无破损、干燥、无灰层堆积。
- **面涂施工:** 可采用辊涂、刷涂或喷涂施工，一般涂刷1遍~2遍（不加水），每次涂刷须待前一遍涂膜干固至不粘手后才能涂刷下一遍，且涂刷方向应纵横相交，涂层须不透底方可。

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准: Q/SDKS 151-2024《外露型固砂界面剂》

序号	项目	指标
1	外观	均匀无杂质、乳白色液体
2	不挥发物含量, % \geq	13
3	粘度, mPa.s	500-3000
4	耐低温性	-20℃环境下放置24h, 无开裂
5	耐水白	泡水48h, 无明显发白
6	耐人工老化 (240h)	无粉化
7	拉伸粘接强度比/%	≥ 120

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，运输时应防止暴晒、受冻、雨淋，保持包装完好无损；
- 本产品应存放于5℃~35℃的通风干燥处；
- 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起至少为12个月。

注意事项 ATTENTION

- 基层表面要求必须坚实、平整、无破损、干燥、无灰层堆积；
- 本产品开桶直接使用，不得加水稀释，以免影响其性能和使用效果。



CKS 科顺

股票简称: 科顺股份
股票代码: 300737

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话: 0757-28603333 邮箱: info@keshun.com.cn
网址: www.keshun.com.cn



20240628版