

KS-303 铝模墙专用界面剂

SPECIAL INTERFACE AGENT FOR ALUMINUM MOLD WALL



✓ 封闭性好

✓ 渗透性强

✓ 相容性好

✓ 有效提高粘接强度

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

KS-303 铝模墙专用界面剂是由聚合物乳液和水泥及多种无机粉料复合而成的双组分界面剂；能有效提高后续与水泥砂浆类产品的基面粘接强度。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于铝模墙、ALC 板的基面加强处理。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	18kg/套 (粉料: 6kg/袋 x2 袋、液料: 3kg/袋 x2 袋)
颜色	灰色
型号	I 型
执行标准	JC/T 907-2018

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 封闭性好；
- 相容性好；
- 渗透性强；
- 有效提高粘接强度。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 不同类别、型号的产品应分别堆放，不应混杂；
- 避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，注意通风；
- 界面剂应贮存于 5℃~35℃ 的干燥室内；
- 严禁在低于 0℃ 环境温度下贮存、运输以及施工；
- 产品自生产之日起，在正常运输、贮存条件下贮存期为 12 个月。

参考用量 REFER TO DOSAGE

- 涂刷单遍，参考用量为：0.4kg/m²-0.5kg/m²
(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定。)

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- 基面处理：基面应平整、坚固、干净、无空鼓，去除所有粉尘、油迹、污垢物及其它松散物，干燥的基面应该提前润湿处理；如基面脱模剂残留严重，应去除基面脱模剂后，再进行下一步施工；
- 配制产品：按规定配比（液料：粉料=1：2），先将液料倒入搅拌桶中，在搅拌的同时缓慢加入粉料，充分搅拌至均匀无结块，静置 3 分钟后，再次充分搅拌方可使用，搅拌好的材料需在 1 小时之内用完；
- 使用滚筒或刷子在基面上辊涂 1 遍~2 遍，避免漏涂，涂膜应保持粗糙，严禁收光，待涂层完全干燥固化后方可进行下一道工序。

注意事项 PRECAUTIONS

- 施工环境温度为 5℃~35℃；
- 需严格按照规定的配比进行搅拌，禁止添加其他材料和外加剂；
- 若基面材料吸水率较高，可先用清水润湿，基面不得有明水；
- 涂刷后应等待界面剂自然风干，再进行后续施工；
- 拌好的浆料应在规定时间内（如 1 小时内）用完，不得加水二次使用；
- 施工时应避免界面剂溅入眼睛或皮肤，若不慎接触，应立即用清水冲洗。

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：JC/T 907-2018《混凝土界面处理剂》I 型

序号	项目		性能指标	
			I 型	
1	拉伸粘结强度/MPa	未处理	≥0.6	
		处理后	浸水	≥0.5
			耐热	
			冻融循环	
耐碱				
2	横向变形 ^a /mm		≥2.5	

^a横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定

声明：本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务人员。

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：0757-28603333

邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300
版本：20241128 版



科顺股份