

CZ-F202

除锈固锈剂

CKS 科顺
上市公司
品质保障

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

CZ-F202除锈固锈剂采用专用的锈转化单组分乳液，其具有高效的转锈能力，所含的活性成分可与钢材表面的铁锈反应生成黑色螯合物，转化为疏水钝化层，形成牢固的保护膜，有效隔绝空气中的水分和氧气。干燥后在带锈基面附着力强、成膜后耐水性、耐盐雾性能优异。使用时生锈钢铁表面无需经过酸洗、磷化、抛光、喷砂的涂装前处理工艺，可直接覆涂施工，大幅度提高施工效率，省时省工，特别适用于无法彻底除锈的钢材防护，达到除锈目的。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-F202除锈固锈剂
规格	20kg/桶
颜色	乳白棕黄色
执行标准	Q/SDKS 103 -2022

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 高效的转锈能力；
- 抗闪锈，防锈性能强；
- 优异的耐水性、高附着性，润湿性好，干燥速度快；
- 可提高层间附着能力，适应涂刷各种单、双组分的水性底、面漆；
- 水性涂料，安全环保。

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNIQUE

- 基层处理→第一遍施工→第二遍施工→养护→后续施工

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于金属屋面、钢结构、桥梁、管道，彩钢瓦等金属构的防锈、防腐、除锈处理。

参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 涂膜厚度为1.0mm时，每公斤能涂刷 $7\text{m}^2\sim 8\text{m}^2$ 。

注：该数据属于标准试验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定。

CZ-F202

除锈固锈剂



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准: Q/SDKS 103 -2022

序号	项目	技术指标	
1	不挥发物的质量分数, % \geq	20	
2	Ph值	2~4	
3	干燥时间 (25℃, 相对湿度50%)	表干时间, h \leq	0.5
		实干时间, h \leq	24
4	附着力, 级 \leq	1	
5	铅笔硬度 \geq	HB	
6	耐水性	无异常	

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 运输与贮存时, 不同类型的产品应分别堆放, 不应混杂, 贮存于5℃~35℃的通风干燥处;
- 本产品为非易燃易爆材料, 可按一般货物运输, 运输时应防止曝晒、受冻、雨淋, 保持包装完好无损;
- 在正常贮存、运输条件下, 产品保质期自生产之日起为6个月。



CKS 科顺

股票简称: 科顺股份
股票代码: 300737

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话: 0757-28603333 邮箱: info@keshun.com.cn
网址: www.keshun.com.cn



20240320版