

CZ-T201

聚合物防水胶



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本产品以高弹性乳液与多种高分子助剂配制而成，施工时只要按比例与水泥混合均匀即可使用。它具备有机材料弹性大和无机材料耐久性好的特点，涂覆后能形成柔韧性好、粘结强度高的防水涂膜。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 施工便捷，涂刷面积大；
- 具有优良的抗渗性、耐水性和耐久性；
- 内聚力强、粘结强度高，与基面附着力强；
- 具有较好的柔韧性，有效抵御建筑物的轻微震动。

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适合于厨房、卫生间、水池、游泳池等的防水防潮处理；
适合活动量较小的基层使用。

参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 防水层厚度约1.0mm时，参考用量1.0kg/m²。

（注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量视基面的实际情况以及所需求的防水层厚度而定）

施工方法 CONSTRUCTION METHODS

- **基面要求：**①基面应平整、坚固、干净、无空鼓，去除所有粉尘、油迹、污垢物及其它松散物，明显的孔、裂痕、砂眼等须用水泥砂浆或堵漏宝修补平整；②阴阳角、管口等部位用水泥砂浆或堵漏宝修成圆弧形；③干燥的基面充分湿润，不得含有明水；
- **涂料配制：**按规定配比先将液料倒入容器中，然后慢慢将水泥倒入液料中，同时充分搅拌至不含颗粒、均匀的胶浆状即可使用，在使用过程中要保持间断性搅拌，以防分层沉淀；混合比例见合格证标签；
- **施工：**①细部节点涂刷：阴阳角、管口、地漏口等易渗漏部位，使用防水涂料配合网格布做加强处理，②大面积涂刷：用毛刷或滚筒将混合好的涂料均匀涂布于要施工的基面上，一般需要涂刷两遍至三遍，每遍的涂刷时间间隔以前一层干固至不粘手为准，并且每遍涂刷要与上一遍涂刷方向垂直，厚度应均匀，不得有漏刷或堆积现象；
- **试水验收：**养护3天~5天且防水层完全干固后，方可进行闭水试验，闭水时长不少于24小时，无渗漏为合格，再按设计要求进行保护层施工。

CZ-T201

聚合物防水胶



注意事项 MATTERS NEEDING ATTENTION

- 使用水泥强度等级为42.5R及以上普通硅酸盐水泥;
- 施工温度为5℃~35℃, 保持施工环境空气流通, 避免在相对湿度大于85%的潮湿环境中施工;
- 施工过程中注意保护防水层不受损坏;
- 涂层完全干固后才能进行试水验收, 验收通过后才能做饰面层的施工;
- 搅拌好的涂料宜在60分钟内使用完毕, 每次配料量不宜过多, 宜即配即用;
- 施工过程中应保持间断性搅拌, 以防止沉淀;
- 薄涂多遍, 厚度均匀, 防止开裂。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易燃易爆材料, 可按一般货物运输。不同类型、规格的产品应分别堆放, 不应混杂;防止日晒雨淋、受冻、挤压、碰撞, 保持包装完好无损, 禁止接近火源;
- 在阴凉、通风、干燥处贮存, 贮存温度为5℃~ 35℃。

安全指引 SAFETY GUIDELINES

- 本产品呈碱性, 应避免长时间与皮肤接触, 注意保护眼睛, 如不慎入眼, 请即用清水冲洗并尽快就医。



CKS 科顺

股票简称: 科顺股份
股票代码: 300737

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话: 0757-28603333 邮箱: info@keshun.com.cn
网址: www.keshun.com.cn



科顺官方号



产品视频号

20240221版