


# 科顺修缮

## XS-M213

### 屋面灌缝胶

#### (修缮专用)



#### 产品简介

本产品是一款以改性硅烷为原料结合多种多功能助剂、流平剂、填料等通过新型技术反应而成，主要用于各种建筑物及多种材质的裂缝漏水修补和加固，产品流动性好，能深入裂缝深层堵漏，固化后的胶体具有韧性强劲、粘结牢固、抗冻抗晒、使用寿命长等特点。

#### 产品信息

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | XS-M213 屋面灌缝胶（修缮专用） |
| 产品颜色 | 灰色                  |
| 规格   | 500g/袋              |

#### 产品特点

- 弹性抗裂，有效抵御建筑物的轻微震动；
- 干燥速度快，开袋即用，省时省工；
- 粘结强度高，防潮抗渗。

#### 适用范围

屋顶裂缝、伸缩缝、结构墙、材料间接缝、金属板箱等的防水密封。

#### 参考用量

以深 1cm，宽 0.5cm 的缝隙为例，一袋 500g 灌缝胶可施工约 5m。（该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量需根据现场基面情况以及所需用量而定。）

#### 施工步骤

- 清理基面：基材表面必须干燥洁净，无灰尘、无油污，禁止在潮湿的基材表面施工。
- 施工：将灌缝胶装上胶嘴，深入施工缝隙底部将灌缝胶注入施工缝内。缝隙深度过深或镂空贯穿缝隙，需先用泡沫条或者细砂填缝后方可施工。
- 保护：施工完成 24 小时内不可与水接触。

#### 注意事项

- 开袋后请尽快使用，避免因产品固化影响使用；
- 天气温度对固化时间有所影响，冬天固化时间变长属正常现象；
- 产品常温完全固化时间约为 24 小时，表干固化时间为 2 小时；
- 如不慎皮肤接触，应及时清洗，必要时应立即就医；
- 不慎溅在衣物上需立即清洗，施工过程中注意衣物保护；
- 因生产分装时袋内可能留有空气，可能导致袋口处出现固化起皮属于正常现象，不影响产品正常使用。

## 技术指标

执行标准：Q/SDKS 170-2025 《高弹抗裂灌缝胶》

| 序号 | 项目                       |                 | 指标                  |
|----|--------------------------|-----------------|---------------------|
| 1  | 固体含量/% $\geq$            |                 | 95                  |
| 2  | 密度/( kg/m <sup>2</sup> ) |                 | 明示值 $\pm$ 0.1       |
| 3  | 表干时间/h $\leq$            |                 | 4                   |
| 4  | 实干时间/h $\leq$            |                 | 8                   |
| 5  | 拉伸性能                     | 拉伸强度/MPa $\geq$ | 0.7                 |
|    |                          | 断裂伸长率/% $\geq$  | 400                 |
| 6  | 不透水性                     |                 | 0.3MPa, 120min, 不透水 |
| 7  | 低温弯折性/℃                  |                 | -40℃, 无裂纹           |
| 8  | 加热伸缩率/%                  |                 | -2.0~+1.0           |
| 9  | 粘接强度/MPa $\geq$          |                 | 0.6                 |
| 10 | 耐水性( 23℃, 14d )          | 外观              | 无起泡、裂纹、分层、发黏和孔洞     |
| 11 | 吸水率( 23℃, 7d ) /%        |                 | $\leq$ 4            |

## 运输与贮存

- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂；
- 防止日晒雨淋、受冻、挤压、碰撞，保持包装完好无损，禁止接近火源；
- 密封并储存在低温干燥处，贮存温度为 5℃~40℃、相对湿度在 $\leq$ 50%的环境下保存；
- 在正常贮存、运输条件下，产品贮存期自生产之日起为 12 个月。

## 科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B  
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一  
电话：400-680-0817 邮编：528300  
网址：www.keshunxs.com.cn 20250310 版

