

PL-MR50 无机矿物质面漆

内墙系列

乳胶漆系列



产品简介

- 产品臻选优质无机矿物材料为基料，采用环保配方技术，以现代智能化的生产工艺精制而成，满足装修材料燃烧性能等级 A 级要求，让建筑物多一份安心。本产品净味环保，具有防霉防潮、耐水抗碱、遮盖力好、易施工等多种功能，同时具有防火阻燃功效，适用于医院、养老院、办公室、楼道天花顶面、展会等对阻燃有要求的公共空间涂装，环保又美观。

相关参数

- 主要成分：无机成膜物质、水、颜填料和各类助剂
- 燃烧等级：A2 级
- 包装规格：25 公斤/桶

干燥时间

- 表干时间：≤2 小时（标准厚度的单涂层，25℃±2℃、相对湿度 50%±5%）；
- 重涂时间：≥6 小时（标准厚度的单涂层，25℃±2℃、相对湿度 50%±5%）。

施工建议

- 施工方法：喷涂、辊涂、刷涂
- 施工工具：喷枪、辊筒、刷子

清洗

- 所有工具用完后，应立即用水清洗干净。

使用范围

- 广泛应用于数据中心、医院、学校、商业建筑、办公楼、娱乐场所等建筑。

产品特点

- 净味环保；
- 无添加；
- A 级耐燃；
- 遮盖力强；
- 耐擦洗高；
- 防霉抗碱；

理论涂刷面积

- 约 (0.24 ~ 0.30) kg/m²/2 遍（辊涂）或 (0.35 ~ 0.50) kg/m²/2 遍（喷涂），实际涂刷面积会因施工方法、施工工具、稀释比例、使用条件和被涂表面的平整度等不同而有差异；

稀释方法

- 稀释方法：用清水稀释
- 稀释比例（重量比）：0% ~ 10%（根据施工时涂料的粘稠度适当添加清水混合均匀）

施工注意事项

- 施工时要求环境温度在 5℃ ~ 40℃ 之间，墙体含水率 ≤ 10%，相对湿度 ≤ 85%，大风、下雨、雾天及高温天气应避免施工。
- 确保涂层涂覆均匀。
- 在上漆的表面确保无油脂、尘污和松散物质；新造的墙壁需要充分干透，墙体（或腻子）表面含水率必须 ≤ 10%，PH 值必须 ≤ 10；未上漆的基材必须先作相应的底漆处理。

执行标准

- GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》
- GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》
- GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

使用注意事项

- 当墙体 PH 值 ≥ 10 时，应用草酸溶液进行清洗，然后用清水清洗至墙体 PH 值 < 10 。等墙体干燥后方可进行下一工序的施工；
- 使用前充分搅拌均匀，按现场温度、湿度选择易施工的配比，以适合不同涂装方式所要求的粘稠度为准；
- 本品为水性涂料，应避免有机溶剂污染；
- 下雨或大风天气时不能施工，淋湿的墙面应待干燥后方可

产品储存

- 本品须密封保存 5℃ ~ 35℃阴凉、干燥、通风处，严防霜冻，避免日晒雨淋及高温，产品若未开启且妥善保存，常温条件下贮存有效期为 12 个月。

安全事项

- 使用前请先阅读使用说明。
- 涂料罐盖必须盖紧并置于小孩触不到的地方。
- 使用及待干过程中要保证有良好的通风环境。
- 当涂料运送时要小心，注意保持罐盖向上的正立位置。
- 如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗并寻求医疗救助；过敏性皮肤或儿童如不慎沾染，立即用清水冲洗，必要时寻求医疗救助。
- 涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后，按政府环保要求处

推荐涂装体系

工序	产品名称	涂装遍数	理论涂布率 (kg/m ²)	重涂时间 (h/25℃,相对湿度 50%±5%)
腻子	内墙腻子	2	2.0 ~ 3.0 (批刮)	重涂时间: $\geq 6h$
底漆	无机矿物质有色底漆	1	0.12 ~ 0.15 (辊涂) 0.30 ~ 0.45 (喷涂)	表干时间: $\leq 2h$ 重涂时间: $\geq 4h$
面漆	无机矿物质面漆	2	0.24 ~ 0.30 (辊涂) 0.35 ~ 0.50 (喷涂)	表干时间: $\leq 2h$ 重涂时间: $\geq 6h$

注：实际涂布率和工艺请以现场样板测试结果为准。详细工序详见施工指导书。

附注：上面列出的产品性能及其应用资料是在特殊的实验条件下获取的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请和本公司联系，我们保留修订产品说明书的权利。

