

# PL-MZ1002 耐候自清洁罩面漆

外墙系列

罩面涂层系列



## 产品简介

- 本产品是选择优质水性树脂为成膜物质，配以高性能助剂精致而成，能形成致密、坚硬的透明漆膜。由于成膜物质的特性赋予了产品涂膜极为优异的耐沾污性能，乳胶粒子保障了涂膜拥有优异的耐水性能和较低的吸水率。

## 相关参数

- 主要成分：水性丙烯酸乳液、水、各类助剂
- 包装规格：18 公斤/桶

## 干燥时间

- 表干时间：≤2 小时（标准厚度的单涂层，25℃±2℃、相对湿度 50%±5%）；
- 重涂时间：≥4 小时（标准厚度的单涂层，25℃±2℃、相对湿度 50%±5%）；

## 施工建议

- 施工方法：喷涂、辊涂、刷涂
- 施工工具：喷枪、辊筒、刷子

## 清洗

- 所有工具用完后，应立即用水清洗干净。

## 使用范围

- 广泛应用于政府办公大楼、各种城市地标、大型国标酒店、金融大厦、高档住宅、大型购物中心等较高等级的外墙建筑。产品适用于质感涂料、真石漆、仿石漆等涂料的表面罩光和保护。

## 产品特点

- 极佳的耐沾污性；
- 耐黄变性好
- 耐候性强，适用寿命长；
- 抗水泛白性好；

## 理论涂刷面积

- 约 (0.12 ~ 0.15) kg/m<sup>2</sup>/1 遍（辊涂）或 (0.25 ~ 0.35) kg/m<sup>2</sup>/1 遍（喷涂），实际涂刷面积会因施工方法、施工工具、稀释比例、使用条件、被涂表面的平整度、涂膜致密程度和颗粒的粗细而有差异；

## 稀释方法

- 稀释方法：用清水稀释
- 稀释比例（重量比）：0% ~ 10%（根据施工时涂料的粘

## 执行标准

- HG/T 5065-2016 《建筑涂料用罩光清漆》
- GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

## 施工注意事项

- 施工时要求环境温度在 5℃~40℃ 之间，墙体含水率 $\leq 10\%$ ，相对湿度 $\leq 85\%$ ，大风、下雨、雾天及高温天气应避免施工。
- 确保涂层涂覆均匀。
- 在上漆的表面确保无油脂、尘污和松散物质；新造的墙壁需要充分干透，墙体（或腻子）表面含水率必须 $\leq 10\%$ ，PH 值必须 $\leq 10$ ；未上漆的基材必须先作相应的底漆处理。

## 使用注意事项

- 当墙体 PH 值 $\geq 10$  时，应用草酸溶液进行清洗，然后用清水清洗至墙体 PH 值 $< 10$ 。等墙体干燥后方可进行下一工序的施工；
- 使用前充分搅拌均匀，按现场温度、湿度选择易施工的配比，以适合不同涂装方式所要求的粘稠度为准；
- 本品为水性涂料，应避免有机溶剂污染；
- 下雨或大风天气时不能施工，淋湿的墙面应待干燥后方可施工；
- 已开罐的产品请尽快用完；
- 施工时注意做好必要的劳动保护工作。

## 产品储存

- 本品须密封保存 5℃ ~ 35℃ 阴凉、干燥、通风处，严防霜冻，避免日晒雨淋及高温，产品若未开启且妥善保存，常温条件下贮存有效期为 12 个月。

## 安全事项

- 使用前请先阅读使用说明。
- 涂料罐盖必须盖紧并置于小孩触不到的地方。
- 使用及待干过程中要保证有良好的通风环境。
- 当涂料运送时要小心，注意保持罐盖向上的正立位置。
- 如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗并寻求医疗救助；过敏性皮肤或儿童如不慎沾染，立即用清水冲洗，必要时寻求医疗救助。
- 涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后，按政府环保要求处理废弃物，切勿把涂料倒入下水道或排水管。
- 根据当地的环保标准弃置涂料废物。

## 推荐涂装体系

| 工序 | 产品名称       | 涂装遍数                          | 理论涂布率<br>( kg/m <sup>2</sup> )           | 重涂时间<br>( h/25℃, 相对湿度 50% $\pm$ 5% ) |
|----|------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 腻子 | 外墙腻子       | 2                             | 2.5 ~ 3.5 ( 批刮 )                         | 重涂时间: $\geq 6h$                      |
| 底漆 | 外墙强效抗碱封固底漆 | 1                             | 0.12 ~ 0.15 ( 辊涂 )<br>0.30 ~ 0.45 ( 喷涂 ) | 表干时间: $\leq 2h$<br>重涂时间: $\geq 4h$   |
| 缝漆 | 外墙分隔缝漆     | 根据设计分格缝，打水平，弹线，定位，用分色纸胶带进行保护。 |                                          |                                      |
| 中涂 | 外墙多彩中涂漆    | 1 ~ 2                         | 0.20 ~ 0.30 ( 辊涂 )<br>0.35 ~ 0.50 ( 喷涂 ) | 表干时间: $\leq 2h$<br>重涂时间: $\geq 4h$   |
| 主涂 | 印象多彩石      | 1 ~ 2                         | 1.0 ~ 2.0 ( 喷涂 )                         | 表干时间: $\leq 4h$<br>重涂时间: $\geq 12h$  |
| 罩面 | 耐候自清洁罩面漆   | 1                             | 0.12 ~ 0.15 ( 辊涂 )<br>0.25 ~ 0.35 ( 喷涂 ) | 表干时间: $\leq 2h$<br>重涂时间: $\geq 4h$   |

注：实际涂布率和工艺请以现场样板测试结果为准。详细工序详见施工指导书。

**附注：**上面列出的产品性能及其应用资料是在特殊的实验条件下获取的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请和本公司联系，我们保留修订产品说明书的权利。

## 科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一  
电话：0757 ~ 28603333

邮箱：info@keshun.com.cn  
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300  
版本：20241101 版

