# 科顺修缮

# XS-T316

# 外墙透明防水胶

（修缮专用）

## 产品简介

本产品是以优质聚丙烯酸乳液为主要原料，添加多种助剂，采用先进科学的方法，精制而成的一种理想的高分子弹性透明外墙防水涂料。

## 产品信息

| | |
|---|---|
| 产品名称 | XS-T316 外墙透明防水胶（修缮专用） |
| 配比 | 单组分 |
| 规格 | 5kg/桶 |
| 颜色 | 乳白色 |

## 运输贮存

- 运输与贮存时，不同类型的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，防止碰撞，注意通风贮存温度为 5℃~35℃；
- 在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起为 12 个月。

## 产品特点

- 无需铲除原饰面，开桶即用，直接涂刷；
- 不影响原饰面效果，干固后不回粘，不粘粉尘，不变黄；
- 耐热、耐紫外线、耐老化，对气温适应范围宽；
- 涂膜具有优异的弹性且附着力好，能抵御基层变形开裂时产生的应力。

## 适用范围

- 适用于各种建筑物外墙渗漏的防水修补；
- 适用于内外墙各种装饰材料表面的防水防潮；
- 适用于多种饰面材料接口处的防水防潮处理。

## 施工步骤

- 将待施工基面用水、清洁剂、抹布等清洁干净；
- 基面细小空隙、砂眼、裂纹必须事先进行修补抹平；
- 用毛刷将透明胶水涂刷于墙面，饰面砖接缝处，不得漏刷；
- 一般涂刷 2 遍~3 遍，注意前一遍涂层干燥且不沾手后才能涂刷下一遍，且涂刷应厚薄均匀一致。

## 注意事项

- 施工温度为 5℃~35℃，风沙、雨雪天不能施工;
- 基层有明水、浮灰、起砂现象时，应先进行相应处理后才能施工防水涂料;
- 防水涂层完全干燥后，可进行表层装饰施工;
- 应对防水涂层进行隔离保护 2 天~3 天，以免涂膜被破坏。

## 参考用量

涂刷两遍的材料用量约为:0.3kg/$m^2$。

（注: 该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量需根据现场基面情况进行测算）

## 技术指标

执行标准：GB/T 20623-2006《建筑涂料用乳液》& DB11/ 1983-2022《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》

| 项目 | | 指标 |
|---|---|---|
| 容器中状态 | | 乳白色均匀流体，无杂质，无沉淀，不分层 |
| 不挥发物的质量分数/%≥ | | 45 或商定 |
| pH 值 | | 商定 |
| 黏度/（mPa · s） | | 商定 |
| 最低成膜温度/℃ | | 商定 |
| 冻融稳定性 | | 无硬块，无絮凝，无明显分层和结皮 |
| 稀释温度性/% | 上层清液≤ | 5 |
| | 下层沉淀≤ | 5 |
| 机械稳定性 | | 不破乳，无明显絮凝物 |
| 钙离子稳定性（0.5%$CaCl_2$溶液） | | 48h 无分层，无沉淀，无絮凝 |
| 残余单体总和/%≤ | | 0.1 |
| 游离甲醛的质量分数/（g/kg）≤<br>（限内墙涂料用乳液） | | 0.08 |
| 挥发性有机化合物的含量/(g/L)≤<br>(限内墙涂料用乳液） | | 30 |

**科顺建筑修缮技术有限公司**

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 703 B
通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话: 400-680-0817　　邮编: 528300
网址: www. keshunxs. com. cn　　20250417 版

抖音视频号　　微信视频号