

BD-CD110

水性醇酸防锈漆

产品简介

- 本产品由水性醇酸树脂、水性颜料、功能性填料、进口助剂等配制而成。

产品特点

- 对底材具有优异的附着力，漆膜柔韧性好，抗闪蚀，防腐性能佳。
- 可常温自干，也可低温烘干。
- 单组份包装，施工方便。
- 加清水稀释，VOC含量低于有关国家标准，安全环保。

应用范围

- 适用于各种大型钢结构、机械设备、五金产品及铸铁件等金属表面的防锈打底。

技术参数

项目	指标	
在容器中状态	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态	
细度, um	≤60	
粘度(25°C,T-4), s	≥80	
干燥时间, h	表干	≤8
	实干	≤24
冲击性, kg.cm	≥40	
柔韧性, mm	≤2	
附着力, 级	1	
耐盐水性 (3%NaCl, 24h)	不起泡、不脱落，允许轻微变色	

BD-CD110 水性醇酸防锈漆

施工说明

- 可采用浸涂、喷涂、刷涂等方法施工，涂装前应先将漆液搅拌均匀。若粘度偏高，可加入适量清水，稀释至粘度30-60s(T-4杯)，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。兑稀时应遵循少量多次的原则，避免过度稀释。
- 涂装前将工件表面的灰砂、焊渣、油污、浮锈及旧漆皮清除干净。
- 漆膜可自干，也可低温烘干。自干时温度不低于5℃，湿度不大于70%；烘干时，流平时间不少于15min，烘烤温度控制在60℃~90℃，烘烤时间不少于30min。
- 涂装第二遍时，第一遍应干透，两遍至少间隔24小时。
- 严禁与其它涂料及有机溶剂混合。
- 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，以防污染和胺类物质挥发，导致漆液亲水能力下降。

贮存

- 在5~35℃阴凉干燥处密封贮存，避免阳光直射，保持通风良好。
- 产品保质期为6个月。超过有效贮存期时，可按产品标准规定项目进行检验，如结果符合要求，仍可继续使用。

安全措施

- 使用中请佩戴防护用具，操作后清洗手部及其他接触部位。
- 如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。
- 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。

声明

- 以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对于本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。未尽之处欢迎垂询。

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333

邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300
版本：20250509版

