

BD-BT400

聚氨酯－丙烯酸防腐涂料

产品简介

- 聚氨酯-丙烯酸防腐涂料为双组份涂料，其中，甲组由羟基丙烯酸树脂、溶剂、颜料、助剂等组成，乙组由芳香族聚氨酯固化剂组成。该涂料附着力强，防腐性能优，耐候性好，宜作恶劣腐蚀环境涂层面漆用，常与环氧类底、中涂层配合使用。

应用范围

- 用于金属构件、机械设备、混凝土等表面防护涂装。特别适用于环氧类涂料作底层、中层的面漆使用。

技术参数

项 目		指 标
漆膜颜色及外观		各色有光、平整光滑
体积固体份 %		60
比重: kg/L		1.2
闪点		23℃
干燥时间	表干h	2
	实干h	12
附着力：（划圈法）级		1
耐候性（广州暴晒试验24月）		略有黄变，没有粉比、裂纹等老化现象
复 合 涂 层 耐 介 质 性 能		
耐碱性（浸于10%NaOH，72h）		漆膜无变化
耐酸性(浸于3%H ₂ SO ₄ 72h)		漆膜不起泡,不脱落
耐盐雾（800h）		漆膜不生锈，不脱落
耐油性，PR-3煤油，120#溶剂油，室温1年		漆膜无变化

BD-BT400 聚氨酯－丙烯酸防腐涂料

施工要点

- **混合比率：**甲组：乙组详见包装桶身。
- **混合使用时间：**在 25℃环境下为 6 小时。
- **稀释剂：**聚氨酯稀释剂
- **施工方法：**可采用无空气喷涂、空气喷涂、刷涂。
- **漆膜厚度：**湿膜 58 μm，干膜 35 μm。
- **理论涂布率：**17m²/L。
- **重涂间隔：**最小间隔时间为 4 小时。
- **表面处理：**清洁干燥完好可配套的底漆。
- **油漆配套：**无机富锌或环氧类底漆、中间漆或聚氨酯底漆配套施工。
- **施工条件：**表面清洁干燥，温度高于露点，避免凝露。施工温度范围在10℃－40℃之间，湿度要小于80%。风沙较大等恶劣天气，不能进行涂装。

包装规格

- 镀锌铁桶，A组20L、B组3L。

安全事项

- 本产品含溶剂，易燃，对人体、环境有害。使用、运输、储存时应远离点火源，注意通风，避免眼睛、皮肤接触，做好防护措施。

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333

邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300
版本：20250509版

