

BD-BT600

丙烯酸彩钢瓦翻新涂料

产品简介

- 丙烯酸彩钢瓦翻新涂料由热塑性丙烯酸树脂、改性树脂、助剂、颜料、溶剂等成分组成。

产品特点

- 该涂料具有良好的保光、保色性能以及突出的耐候性；
- 干燥速度较快，适合作为户外环境的面漆使用。

应用范围

- 适用于厂房、仓库屋面彩钢瓦的翻新工作。
- 可用于户外环境中钢结构、混凝土结构的面漆涂装。

技术参数

项 目	指 标
漆膜颜色及外观	各色，平整光滑
体积固体份	40%
比重	1.1kg/L
闪点	23℃
干燥时间	表干≤0.5h，实干≤6h
耐盐水性	浸 3% NaCl 盐水 24h，漆膜不起泡、不脱落
耐碱性	浸 10% NaOH 溶液 30 天，漆膜无异常

BD-BT600 丙烯酸彩钢瓦翻新涂料

施工要点

- **混合比率:** 单罐装，无需混合其他组分。
- **稀释剂:** 使用 PR108 丙烯酸漆稀释剂，不同施工方法下稀释剂最大用量有所不同：
- **施工方法:** 可采用无空气喷涂、空气喷涂、滚涂三种方式。
- **漆膜厚度:** 湿膜 75 μm ，干膜 30 μm 。
- **理论涂布率:** 13 平方米 / 公升。
- **重涂间隔:** 最小间隔时间为 1 小时。
- **表面处理:** 确保施工表面清洁、干燥，且已涂装可配套的底漆。
- **油漆配套:** 需与环氧类底漆、中间漆配套施工，以保证涂装效果和防护性能。
- **施工条件:** 施工表面必须清洁干燥，施工环境温度需高于露点，防止凝露现象发生。施工温度应控制在 10℃ - 40℃ 之间，空气湿度小于 85%。在风沙较大等恶劣天气条件下，禁止进行涂装作业。

包装规格

- 产品采用镀锌铁桶包装，每桶容量为 20L。

安全事项

- 本产品含有溶剂，属于易燃品，对人体健康和环境存在一定损害。在使用、运输和储存过程中，必须远离点火源，保持良好的通风环境，避免涂料接触眼睛和皮肤，操作时需做好相应的防护措施，如佩戴防护手套、护目镜等。

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333

邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300
版本：20250509版

