

BD-HD310

环氧富锌底漆

产品简介

- 环氧富锌底漆为双组份涂料，其中甲组由优质环氧树脂、溶剂、锌粉、活性防锈颜料、助剂等调制而成；乙组由聚酰胺类组成的固化剂。该涂料由于含大量金属锌粉，保护钢铁不易生锈，宜作钢铁防腐底漆用（钢铁表面处理需机械喷砂达Sa2.5级以上）。

应用范围

- 适用于中、高等腐蚀环境下钢构表面保护涂装底漆；配合其它环氧类涂料作中、面涂层。

性能指标

项目	指标
漆膜颜色及外观	灰色，漆膜平整
体积固体份 %	60
比 重: (甲乙组混合) kg/L	1.9
闪点	26℃
干燥时间，表干h <	4
干燥时间，实干h <	24
耐盐水性（浸3%NaCl 168h）	漆膜不起泡,不脱落
耐汽油性(浸90#航空汽油30d)	漆膜不起泡,不脱落
耐盐雾性(600h)	漆膜不生锈,不脱落

BD-HD310 环氧富锌底漆

施工方法

- **混合比率:** 甲组: 乙组详见包装桶身。
- **混合使用时间:** (25℃) 8h
- **稀释剂:** 环氧稀释剂
- **施工方法:**

涂装方法	稀释剂最大用量
无空气喷涂	10% - 15%
空气喷涂	15% - 20%
刷涂	10%

- **漆膜厚度:** 湿膜67 μ m 干膜40 μ m 理论涂布率 (m²/L) 15
- **重涂间隔:** 最小2h

表面处理

- 用适当的清洁剂除去油污油脂, 用 (高压) 淡水清洗掉盐份和其他污物, 粗粒喷砂至少达到Sa2.5级。

施工条件

- 表面清洁干燥, 温度高于露点, 避免凝露。施工温度范围在10℃ - 40℃之间, 湿度要小于85%。在风沙较大等恶劣天气, 不能进行涂装。

包装规格

- 镀锌铁桶, 甲组20KG、乙组3L。

安全事项

- 本产品含溶剂, 易燃, 对人体、环境有害。使用、运输、储存时应远离点火源, 注意通风, 避免眼睛、皮肤接触, 做好防护措施。

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话: 0757-28603333

邮箱: info@keshun.com.cn
网址: www.keshun.com.cn

邮编: 528300
版本: 20250509版

