BD-HT020
环氧清漆

产品简介

• 环氧封闭底漆为双组份清漆，其中甲组份由低份子量环氧树脂、溶剂、高级助剂组成，乙给份为固化剂。该清漆能渗入到混凝土微细孔洞内，交联固化，形成附着力好的有机层漆膜。

应用范围

• 适用于混凝土表面涂装时作封闭底漆用，并配合其它环氧类涂料作中、面涂层。

技术参数

项目	单位	数据
外观	—	无色，或微黄色
密度（20℃）	g/ml	1.05~1.20
粘度（涂-4杯，23±2℃）	S	20~100
干燥时间（25℃）	h	表干≤3，实干≤24
理论固体含量	%	≥45
附着力	级	1
柔韧性	mm	1
冲击强度	kg · cm	50

BD-HD020 环氧清漆

施工方法

- 施工条件：温度＞5℃，湿度≤85%。
- 表面处理：铲除混凝土表面沙石浮土，清净油污、混凝土表面缺陷如孔洞、蜂窝、麻面等处理完毕（混凝土强度＞C25）。
- 涂装方法：刷涂、喷涂、滚涂均可，根据现场条件选择。
- 厚度遍数：≥40μm/两遍（如混凝土强度不够，需增加涂装遍数）。
- 理论涂布量：0.15kg/m^2 · 50μm。
- 涂装间隔：表干（指触不发粘）
- 稀释清洗：环氧专用稀释剂。

储存运输

- 铁桶密封包装。本品应存放于阴凉通风干燥处。并应隔绝火源，远离热源。储存期为一年。超过储存期，需按标准规定重新进行检测，如果符合要求，仍可使用。产品运输时，应防止雨淋、日光暴晒，并符合运输部门的有关规定。

安全事项

- 本产品含溶剂，易燃，对人体、环境有害。使用、运输、储存时应远离点火源，注意通风，避免眼睛、皮肤接触，做好防护措施。

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333
邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn
邮编：528300
版本：20250509版