

BD-HZ250

环氧云铁中间漆

产品简介

- 环氧云铁中间漆是双组份涂料。其中甲组由优质环氧树脂、云母氧化铁颜料、溶剂等调制而成；乙组由胺类组成的固化剂。该涂料由于云母氧化铁优良的化学稳定性，防锈能力好，作防腐涂层中间漆用。

应用范围

- 适用于钢结构、输油、输水管线以及石油化工设备等防腐涂层中间漆，与环氧防锈底漆或环氧富锌漆配套使用。

技术参数

项 目	指 标
漆膜颜色及外观	铁红/灰色，漆膜平整
体积固体份 %	65
比重: kg/L	1.4
闪点	28℃
干燥时间	表干≤4h；实干≤24
附着力 MPa	> 5
耐盐雾试验300h	漆膜不起泡,不脱落,不返锈
耐盐水性（浸3%NaCl盐水168小时）	漆膜不起泡,不脱落,不返锈
耐酸性（浸3%硫酸H2SO4溶液72小时）	漆膜不起泡,不脱落
耐碱性（浸10%氢氧化钠NaOH溶液168小时）	漆膜不起泡,不脱落

BD-HZ250 环氧云铁中间漆

施工方法

- **混合配比:** 甲组: 乙组详见包装桶身。
- **混合使用时间:** : (25℃) 8h
- **施工条件:** 温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 85\%$
- **稀释剂:** 环氧稀释剂
- **施工方法:** 无空气喷涂、空气喷涂、刷涂
- **稀释剂最大用量:** 8%~10%、15%~20%、8%
- **漆膜厚度:** 湿膜 $67\mu\text{m}$ 、干膜 $50\mu\text{m}$
- **理论涂布率 (平方米/公升)** 10
- **重涂间隔:** 最小4h

包装规格

- 镀锌铁桶, 甲组20KG、乙组3L。

安全事项

- 本产品含溶剂, 易燃, 对人体、环境有害。使用、运输、储存时应远离点火源, 注意通风, 避免眼睛、皮肤接触, 做好防护措施。

科顺防水科技股份有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话: 0757-28603333

邮箱: info@keshun.com.cn
网址: www.keshun.com.cn

邮编: 528300
版本: 20250509版

