

KS-W103

厚层找平防水砂浆

ANTI-CRACK PROTECTIVE PLASTER



✓ 找平防水二合一

✓ 单次施工 10 毫米

✓ 高保水不易收缩

✓ 省工省时省成本

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

产品采用优质水泥、精制砂、填料以及多种添加剂所制成的干粉状材料。具有良好的抗渗性能，与砌块墙体具有优异的匹配性和良好的粘结强度，单次施工厚度可达 10mm，是一款防水找平二合一的产品。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	30kg/袋
颜色	灰色

注意事项 PRECAUTIONS

- 密闭空间施工时，需要保持通风或做好必要防护措施。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、曝晒、防冻、包装损坏；
- 产品应在 5℃~35℃ 的干燥、阴凉处贮存，避免日晒雨淋；
- 相对湿度 ≥ 85% 时，需要采取防潮措施；
- 在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产日起为 6 个月。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 单次找平厚度可达 10mm；
- 保水性好，粘接性强，不易收缩；
- 施工便捷，单组分产品，加水搅拌即可使用；
- 防水找平二合一，不易空鼓与开裂；
- 工厂专业批量生产，质量稳定，避免施工现场人为因素造成的质量波动。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于混凝土、砖砌体、加气混凝土砌块等基面；
- 适用于建筑内外墙的防水防渗工程。

参考用量 REFER TO DOSAGE

涂层厚度为 1mm 时，用量为 1.6kg/m²~2.0kg/m²

（注：该数据属于标准试验环境的测算，仅供参考，实际用量视基面的实际情况以及所求的防水层厚度而定）

• 基层清理→配制材料（粉料：水=30：（4.05~4.5））→刮涂材料→养护→检查、组织验收

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 25181-2019《预拌砂浆》M15 P8

序号	项目		干混普通防水砂浆
1	保水率/%		≥88.0
2	凝结时间/h		3-12
3	2h 稠度损失率/%		≤30
4	14d 拉伸粘结强度/MPa		≥0.20
5	28d 收缩率/%		≤0.15
6	抗冻性 ^a	强度损失率/%	≤25
		质量损失率/%	≤5
7	28d 抗渗压力/MPa		≥0.8
^a 有抗冻性要求时，应进行抗冻性试验。			

