

KS-988A

JS 高聚物水泥弹性防水涂料（厚涂型）

HING-POLYMER MODIFIED CEMENT ELASTIC WATERPROOF COATING



易起厚，施工便捷



成膜均匀，干速快



抗裂配方，防渗优



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

JS 高聚物水泥弹性防水涂料(厚涂型)是由丙烯酸酯乳液和优质水泥等多种无机粉料复合而成的双组分防水涂料。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	50kg/套 (液料 18kg/桶+粉料 32kg/包)
颜色	灰色
配比	液料：粉料=1：1.8

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于厨卫间、阳台、飘窗的防水防潮。

参考用量 REFER TO DOSAGE

涂层 1mm 厚，参考使用量为 $1.8\text{m}^2\sim 2.1\text{kg}/\text{m}^2$ 。

注：该数据属于标准试验环境的测算，仅供参考，实际用量需要根据现场基面情况进行测算

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 特殊成膜助剂，涂膜干速快。
- 抗裂配方，施工无忧。
- 成膜均匀，致密性好。
- 起厚容易，施工方便。

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- 基层清理→配制涂料（液料：粉料=1:1.8）→节点部位加强处理→大面积涂刷防水涂料→检查、组织验收

注意事项 POINTS FOR ATTENTION

- 密闭空间施工时，需要保持通风或做好必要防护措施。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、曝晒、防冻、包装损坏；
- 产品应在 $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 的干燥、阴凉处贮存，避免日晒雨淋；
- 相对湿度 $\geq 85\%$ 时，需要采取防潮措施；
- 产品自生产之日起，在正常运输、贮存条件下贮存期应不少于 6 个月。

技术指标

TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

序号	检测项目	技术指标
		Ⅱ 型
1	固体含量/%≥	70
2	拉伸强度(无处理)/MPa≥	1.8
3	断裂伸长率（无处理）/%≥	80
4	不透水性（0.3MPa，30min）	不透水
5	潮湿基面粘结强度/MPa≥	0.7
6	抗渗性（砂浆背水面）/MPa≥	0.6

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：0757-28603333

邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300
版本：20250511 版



H5 说明书



公众号