

KS-998V

JS 高强度聚合物水泥防水涂料

HIGH STRENGTH POLYMER CEMENTITIOUS WATERPROOF COATING



不惧泛白



双倍抗渗



可加水施工



拉伸性强

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

JS 高强度聚合物水泥防水涂料是由进口 VAE 乳液和优质水泥等多种无机粉料复合而成的双组分防水涂料。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	44kg/套 (液料 20kg/桶+粉料 24kg/包)
颜色	灰白色
配比	液料: 粉料: 水=1: 1.2: 液料的 15%以内

参考用量 REFER TO DOSAGE

涂层 1mm 厚, 参考使用量为 $1.9\text{m}^2-2.1\text{kg}/\text{m}^2$ 。

(注: 该数据属于标准试验环境的测算, 仅供参考, 实际用量需要根据现场基面情况进行测算。)

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 进口乳液, 安全环保。
- 抗渗性好, 不透水性强。
- 白色成膜, 不惧泛白。
- 流平性好, 形成致密防水涂膜。
- 拉伸强度高, 延展性好, 抗开裂性强。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 适用于厨卫间、水池、游泳池的防水防渗。

注意事项 POINTS FOR ATTENTION

- 密闭空间施工时, 需要保持通风或做好必要防护措施。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本产品为非易燃易爆材料, 可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、曝晒、防冻、包装损坏;
- 产品应在 $5^{\circ}\text{C}-35^{\circ}\text{C}$ 的干燥、阴凉处贮存, 避免日晒雨淋;
- 相对湿度 $\geq 85\%$ 时, 需要采取防潮措施;
- 产品自生产之日起, 在正常运输、贮存条件下贮存期应不少于 6 个月。

• 基层清理→配制涂料（液料：粉料：水=1:1.2：液料的 15%以内）→节点部位加强处理→大面积涂刷防水涂料→检查、组织验收

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

序号	检测项目	技术指标
		Ⅱ 型
1	固体含量/%≥	70
2	拉伸强度(无处理)/MPa≥	1.8
3	断裂伸长率（无处理）/%≥	80
4	不透水性（0.3MPa，30min）	不透水
5	潮湿基面粘结强度/MPa≥	0.7
6	抗渗性（砂浆背水面）/MPa≥	0.6

