

CZ-J202

高聚物改性沥青防水卷材



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

产品以优质沥青添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)、耐高温树脂作改性材料，经特殊工艺配制而成的高聚物改性沥青防水卷材，中置增强胎基，上下表面覆以聚乙烯膜共同构成。卷材表面使用条线压花工艺，有效聚拢火焰，提升热熔施工效率，同时添加有效改性成分，热熔施工时出油率高，施工后与基面粘结性好，有效形成满粘。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

产品名称	CZ-J202 高聚物改性沥青防水卷材
型号	II
搭接边工艺	热熔搭接
厚度	3.0mm、4.0mm

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 新建建筑地下室、屋面防水、防渗，以及旧改屋面工程渗漏维修；夏季施工优选。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 卷材尺寸稳定性好，施工后不易变形、收缩；
- 优异的耐高温性能，能抵抗夏季高温极端天气；
- 卷材表面使用条线压花工艺，有效聚拢火焰，提升热熔施工效率；
- 特别添加改性成分，产品易出油，与基面粘结性好，有效形成满粘。

施工步骤 CONSTRUCTION PROCESS

- 基层处理→附加层施工→弹线定位、卷材预铺→大面积热熔铺贴卷材→辊压排气→卷材搭接边处理→检测、修整→组织验收→保护层施工



运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别存放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于50℃，立放贮存只能单层，运输过程中立放不超过两层。
- 运输时防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
- 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起至少为一年。

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：GB/T 14686-2008 II型

序号	项目		指标	典型值
			II型	
1	可溶物含量/(g/m²)≥	25号	1200	1600
2	拉力/(N/50mm)≥	纵向	500	613
		横向	400	440
3	耐热性		85℃	85℃
			无滑动、流淌、滴落	无滑动、流淌、滴落
4	低温柔性		5℃	-5℃
			无裂缝	无裂缝
5	不透水性		0.1MPa, 30min不透水	0.1MPa, 30min不透水
6	钉杆撕裂强度/N≥		50	167
7	热老化	外观	无裂纹、无起泡	无裂纹、无起泡
		拉力保持率/%≥	85	115
		质量损失率/%≤	2.0	0.1
		低温柔性	10℃	-2℃
			无裂缝	无裂纹



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

