

KS-939

铁路桥用聚氨酯防水涂料

RAILWAY & BRIDGE WATERPROOF COATING



高弹高延抗形变



强粘耐酸耐碱好



无溶剂安全环保



快速反应抢工期



产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

KS-939 铁路桥用聚氨酯防水涂料是一种双组分反应固化型合成高分子防水涂料，由 A 组分和 B 组分组成。使用时将 A、B 两组分按一定比例混合、搅拌均匀，产品涂刮在基面上，固化后形成整体而富有弹性的防水胶膜。

产品规格 PRODUCT SPECIFICATIONS

规格	60kg/套
颜色	红色

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 产品运输及储存期间，应防止日晒雨淋，远离热源。
- 产品应贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存最高温度不应高于 40℃；最低温度不应低于 0℃。

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- **基层处理：**施工前应进行基层清理，对有蜂窝、麻面、裂痕、缺陷的基层应用水泥砂浆进行修补密实；
- **配料要求：**严格按指定的配合比进行 A、B 组分(1:2 重量比)混合，并用电动搅拌器充分搅拌，时间约 1 分钟~2 分钟；
- **涂膜施工：**宜分遍涂布，第一遍涂膜表干后(指触不粘手)，可涂布后一遍。前后两遍涂布的方向应相互垂直；
- **收头处理：**采用加涂一遍或二遍聚氨酯涂料进行密封处理；
- **保护层：**涂膜防水层完成并验收合格后，按设计进行保护层施工。

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 良好的橡胶弹性和回弹性，拉伸强度 $\geq 6.0\text{MPa}$ ，延伸率 $\geq 450\%$ ，具有优异的抗基层形变能力；
- 优良的粘结强度，与基层结合力强；
- 具有优异的耐低温性能和不透水性，涂层耐磨、耐酸耐碱性好；
- 施工时无需添加溶剂，安全环保，反应固化快，有利于抢工期。

适用范围 THE SCOPE OF APPLICATION

- 铁路混凝土桥梁的桥面防水，其他重要的防水工程项目。
(注:本产品不能直接涂刷在饮用水管和生活用水供水设备上。)

注意事项 POINTS FOR ATTENTION

- 密闭空间施工时，需要保持通风或做好必要防护措施；
- 贮存期间宜倒立放置，桶口朝下。

参考用量 REFER TO DOSAGE

- 涂层 1mm 厚，参考使用量为 $1.3\text{kg}/\text{m}^2$ – $1.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。

(注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量需根据现场基面情况进行测算。)

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：TB/T2965-2018《铁路桥梁混凝土界面防水层》

序号	项目		技术要求
1	拉伸强度 MPa		≥ 6.0
2	拉伸强度保持率	加热处理	$\geq 100\%$
		碱处理	$\geq 70\%$
		酸处理	$\geq 80\%$
3	断裂伸长率	无处理	$\geq 450\%$
		加热处理	$\geq 450\%$
		碱处理	$\geq 450\%$
		酸处理	$\geq 450\%$
4	低温弯折性	无处理	-35°C ，无裂纹
		加热处理	
		碱处理	
		酸处理	
5	表干时间 h		≤ 4
6	实干时间 h		≤ 24
7	不透水性		0.4MPa，2h，不透水
8	加热伸缩率		$\geq -4.0\%$ ， $\leq 1.0\%$
9	耐碱性		饱和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液，500h，无开裂、无起皮剥落
10	固体含量		$\geq 98\%$
11	潮湿基面粘结强度 MPa		≥ 0.6
12	与混凝土粘结强度 MPa		≥ 2.5
13	撕裂强度 N/mm		≥ 35.0
14	与混凝土剥离强度 N/mm		≥ 3.5

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电话：0757-28603333

邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn

邮编：528300
版本：20250717 版



科顺股份